

外装用目地材

全品番標準品です。100m²以内相当分のご注文に対してご指定納期に対応できるように常時生産していますが、万一品切れを生じた場合は納期をご確認ください。

外装用目地材 イナメジ

(社)公共建築協会 品質性能評価事業評価書取得商品



イナメジG3N-20KG

特長

- 外装用の既製調合目地材です。
- 適度な保水性があるため作業が楽です。
- 変色・褪色しにくい顔料を厳選しています。
- 内外装の壁・床に使用できます。

使用上のご注意

- タイル張り直後に目地詰めしますと目地部分が白っぽくなる場合がありますので十分乾燥してから目地詰めしてください。床施工の場合、色が薄く仕上がる場合があります。混練時には水を入れすぎないようにし、目地が締まってから目地押さえを行ってください。
- セメント系材料のため環境条件(気温・湿度・タイルの種類など)、混練水量その他の施工条件によって濃淡の生じることがあります。
- 濃淡(色ムラ)が生じた場合には、濃塩酸を約20倍に薄めた希釈液(濃度約2~5%)で目地をよくこすりながら酸洗ひするのが有効です。
- 公共浴槽・温水プールでは、清掃による摩擦で目地が掘れたり、浴槽内に目地材がたまる場合があります。外割りで3割ほどセメントもしくは白セメントを加え、固く練って目地押さえを行なうことで摩擦の低減を図れます。(この場合、目地幅は5mmまでとしてください)
- 接着剤張りなどの乾式施工にはイナメジBHシリーズをご使用ください。

仕様

主成分：セメント、骨材
適用目地幅：3~15mm

使用量の目安

1.0~2.0kg/m²(50mm角タイルの場合)
3.0~4.0kg/m²(二丁掛タイルの場合)
2.5~3.0kg/m²(100mm角床タイルの場合)

カラーバリエーション



※印刷インクの性質上、現物と色が異なります。

注意 ● 肌荒れの原因となることがありますので、肌についた粉末は石鹸などを用いて洗い流してください。
● 目に入った場合は水でよく洗い、異常のあるときは医師の診断を受けてください。

品名	品番	形状	入数	標準価格
外装用目地材イナメジ	イナメジG1-20KG・イナメジG11N-20KG	20kg紙袋	1袋	5,000円/袋
	イナメジG2N-20KG~イナメジG4N-20KG	20kg紙袋	1袋	3,700円/袋

住宅用乾式外装材専用目地材 イナメジBHシリーズ



イナメジBH2-20KG

特長

- 住宅用乾式外装タイル「ベルパーチ」「はるかべくん」および、RC・モルタル下地への接着剤張り工法に適した既製調合目地材です。
- 乾式工法に適した成分配合で、目地詰めがスムーズで美しく仕上がります。
- 塗り目地・一本目地いずれも可能です。

使用上のご注意

- 施工の際には商品パッケージに記載してある注意事項および使用手順をよくお読みの上ご使用ください。
- セメント系材料のため環境条件(気温・湿度・タイルの種類など)、混練水量その他の施工条件によって濃淡の生じることがあります。
- 濃淡(色ムラ)が生じた場合には、濃塩酸を約20倍に薄めた希釈液(濃度約2~5%)で目地をよくこすりながら酸洗ひするのが有効です。
- 酸洗ひはあらかじめ目地部分を水で十分濡らしてから行ない、酸洗ひ後は水で十分洗い流してください。
- セメントや砂を加えて使用しないでください。
- 張り付け材として使用しないでください。
- 他社製の住宅外壁システムに使用した場合、施工後に目地が白くなったり、色ムラが発生する場合があります。


仕様

主成分：セメント、骨材
適用目地幅：3~15mm

標準使用量(1m²当たりの使用量の目安)

タイル	使用量(乾燥粉体)
はるかべくん(二丁掛タイプ)	2.5~3.5kg/m ²
はるかべくん(ボーダー)	4.5~5.5kg/m ²
ベルパーチ	4.0~6.0kg/m ²

カラーバリエーション



※印刷インクの性質上、現物と色が異なります。

注意 ● 肌荒れの原因となることがありますので、肌についた粉末は石鹸などを用いて洗い流してください。
● 目に入った場合は水でよく洗い、異常のあるときは医師の診断を受けてください。

品名	品番	形状	入数	標準価格
イナメジBHシリーズ	イナメジBH2-20KG・イナメジBH3-20KG	20kg紙袋	1袋	4,200円/袋