

NATM 用粉じん低減剤 クリコート[®]S-135

NATM でのコンクリート吹付け時の粉じんの発生を 低減します。

私たちの生活に欠かせない道路、鉄道のトンネルを建設するに当たり、平成 12 年 12 月に厚生労働省より「ずい道建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」が定められ、トンネル建設工事において発生する粉じんの濃度を 3mg/m³以下にする事が目標として掲げられました。

クリコート S-135 は、コンクリート原料である水、セメント、骨材などと一緒に練り混ぜるだけで、コンクリート吹き付け時の粉じんの発生を抑制できます。


クリコート S-135 の特長

I	大きな粉じん低減効果
	コンクリート吹付け時の粉じんを低減します
	少量の添加量
П	セメント(又は粉体配合量)に対し、
	0.08~0.15wt%添加します
Ш	強度に影響しない
ш	コンクリートの強度に影響を与えません
	添加が容易
IV	現場に適した自動添加装置を設置し、

クリコート S-135 の特長

定量添加できます

商品名	クリコート S-135
外観	白色粉末
主成分	水溶性セルロース化合物
嵩比重(ルーズ)	200∼500g/I
pH (1%水溶液)	6.0~8.0




クリコート S-135 の粉じん低減効果

コンクリート配合例

I	W/C	S/a	単位量(kg/m³)				クリコート	
	(%)	(%)	W	С	c	G	S-135	
	(70)	(70)	VV	٥	3	ū	(g/m^3)	
	62. 2	63. 5	224	360	1061	624	290	
	UZ. Z	03. 3	224		24 300	1001	0 1001	024


〇粉じん低減効果の測定例



切羽	坑口から 300m 以上		
吹き付け機	ポンプ式		


クリコート S-135 添加コンクリートの強度

〇吹付けコンクリートの圧縮強度の測定例



クリコート S-135 の使用方法

○クリコートS-135は骨材計量槽に添加します ○セメント、骨材等とバッチャーで混練します



クリコート S-135 の自動添加装置

〇現場に応じたタイプをリースさせて頂きます



クリコート S-135 の荷姿

〇クリコート S-135 はクラフト袋梱包です



15kg クラフト袋入り

お問合せ

栗田工業株式会社

「東京」

営業推進二部 営業二課

〒164-0001

東京都中野区中野 4-10-1

電話:03-6743-5230

「大阪」

営業推進二部 営業一課

〒541-0041

大阪市中央区北浜 2-2-22

電話:06-6228-4866

●ご使用前に必ず「商品安全データシート」(MSDS)をお読みください。

