

# ライトセメントC#20

塗厚 0~5mm

## ■ 特長

1. 内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
2. コテ切れが良く、作業性に優れています。
3. 薄塗りの下地調整に最適です。
4. 徹底された品質管理の下で製造していますので、常に安定した性能が得られます。

## ■ 用途

- ジャンカ、目違い補修
- 床の補修
- 各種仕上げ材の下地調整
- 貼物下地調整

## ■ 適用下地

コンクリート・PC板・ALCパネル  
コンクリートブロック

## ■ 適用仕上げ

クロス 水性塗料 Pタイル  
長尺シート タイルカーペット など

## ■ 標準仕様

標準配合			練り上がり	標準施工面積		
ライトセメント C#20	スタックプライマー#3	清水		1mm厚	2mm厚	5mm厚
25kg(1袋)	1~2kg	5.5~7.5L	約21リットル (0.021m <sup>3</sup> )	約20m <sup>2</sup>	約10m <sup>2</sup>	約4m <sup>2</sup>

## ■ 施工方法

### 下地処理

モルタルの接着を阻害するコンクリート脆弱層・レイトランス・油分・汚れを除去し水洗い等を行ってください。

塗り付け箇所は、必ずスタックプライマー#3の5倍希釈液をムラ無く塗布し乾燥させてください。

### 混練



+



+



モルタルミキサー  
ハンドミキサー  
で充分に混練りして  
ください。

### 塗り付け

コテ圧を充分にかけてしごき塗りした後、追っかけ所定の厚みに塗り付けてください。

### 養生

塗り付け後の養生期間は春・夏・秋期7日間以上、冬期14日間以上としてください。

## 性能

試験項目	単位	試験結果	規格 (JIS A 6916)		
			CM-1	CM-2	
軟度変化	%	8.1	-20 ~ 20		
耐ひび割れ性	-	ひび割れの発生なし	ひび割れがないこと		
耐衝撃性	-	割れ及びはがれなし	ひび割れ及び剥がれがないこと		
曲げ強さ	N/mm <sup>2</sup>	4.5	3 以上	5 以上	
圧縮強さ	N/mm <sup>2</sup>	19.5	5 以上	10 以上	
付着強さ	標準養生	N/mm <sup>2</sup>	1.1	0.7 以上	
	低温養生	N/mm <sup>2</sup>	1.1	0.5 以上	
吸水量	g	1.82	2以下		
透水量	ml/h	0.90	1.0 以下	0.5 以下	
長さ変化	%	0.15	0.15以下		
耐久性	仕上材が	外観	-	割れ・膨れ及び剥がれなし	
	複層仕上塗材	付着強さ	N/mm <sup>2</sup>	1.2	0.7 以上
	陶磁器タイル 仕上げ	付着強さ	N/mm <sup>2</sup>	0.9	0.7 以上

日本建築仕上材工業会登録	
商品名	ライトセメントC#20
表示登録番号	1012043
ホルムアルデヒド放散等級区分表示	F☆☆☆☆
製造業者等名称	日本スタッコ株式会社
ロット番号	梱包に表示



**施工上の注意** ●現場で水以外は混入しないで下さい。 ●清水には、水道水を使用して下さい。 ●塗り付け施工からモルタルが硬化するまで気温5℃以上を維持し、凍結防止の為に適切な養生を行って下さい。 ●直射日光の当たる所、通風の激しい場所での施工ではシート等で養生を行って下さい。 ●練り混ぜた材料は、1時間以内に使用して下さい。 ●直射日光下及び3℃以下での保管は避けて下さい。 ●湿気や雨掛かりに注意して保管して下さい。 **安全上の注意** ●取り扱い際は、保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用して下さい。 ●取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄して下さい。 ●材料が目に入った場合はただちに水洗いをしてすみやかに医師の診断を受けて下さい。 ●セメントのアルカリ分が皮膚の炎症をおこすおそれがありますので、かゆみや炎症等の症状のある場合は、すみやかに医師の診断を受けて下さい。 ●飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ医師の診断を受けて下さい。 ●漏出した製品が河川・下水道へ流入すると環境を汚染するおそれがありますので充分注意して下さい。

## kikusui グループ

プレミックスモルタルのパイオニア

# ㊦ 日本スタッコ株式会社

本社/工場 〒520-3114 滋賀県湖南市石部口3丁目1番1号  
電話 (0748)77-3155(代表) FAX (0748)77-4501

特約店