



エム・キュアリング

高品質の被膜型コンクリート表面養生剤

用 途	<ul style="list-style-type: none">コンクリート道路・駐車場・空港・橋梁
特 徴	<ul style="list-style-type: none">コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、コンクリート打設表面が密封されます。そのために太陽・風による水分の蒸発がおさえられ、収縮、クラック及び表面の粉化の発生を防ぎます。曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。コンクリートの中性化を防ぎます。コンクリートの乾燥収縮を遅らせスムースに硬化します。エム・キュアリングを使用した後は、養生マット、散水養生等は不用です。作業性に優れ非常に経済的です。
使用方法	<ul style="list-style-type: none">原液使用です。ブリーディング水が消失し、水分の光沢が見られなくなった時、NK-スプレヤー、電動スプレヤーで均一に、連続的に散布して下さい。散布した直後はうすい乳白色が見られます。散布量は100～150 g／m² 1 kg当たり7～10m²
注 意	<ul style="list-style-type: none">使用前に缶のまま振って攪拌して下さい。大量に使用しても付加的な利得はなく、かえって重ね塗り等で被膜の厚みが変化し、外観上良くありません。エム・キュアリングは散布後、コンクリート表面が硬化するにつれ乾燥してきます。散布後塗膜が乾燥するまで雨にあてないで下さい。使用したスプレヤーはすぐに水を通して洗って下さい。コンクリートの表面に床仕上げ剤を使用する場合は、エムキュアリングの被膜を除去して下さい。水溶性なので6ヶ月以内に使用して下さい。
荷 姿	<ul style="list-style-type: none">17kg／缶  