



下地調整塗材C-1 適合品

ハイモル[®] スーパー #10

下地調整塗材C-1
適合品



ゼロアスベスト製品
昭和電工建材のプレミックスモルタル
は全て、石棉や石棉関連の素材を一切
含まないゼロアスベスト製品です。

鋺伸び、鋺切れが良く、抜群の作業性。

ハイモルエマルジョンを
規定量混入することにより、
ポリマーセメントモルタルとして
ご使用いただけます。

適用部位	内・外壁、内・外床、天井 等
標準塗厚	0～2mm
標準塗面積	40.0m ² /袋(0.5mm)
練り上がり量	20ℓ
用途	RC躯体・PC板等の内外部補修、 全面しごき塗り 等
荷姿	25kg防湿紙袋入り

※用途につきましてご不明な点がございましたら、施工前に必ず当社へご相談ください。

日本建築仕上材工業会登録

商品名	ハイモルスーパー#10
表示登録番号	0403034
ホルムアルデヒド放散等級区分表示	F☆☆☆☆
製造業者等名称	昭和電工建材株式会社
ロット番号	梱包に表示
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/

本製品は ISO 9001 認証事業所によってつくられています。

昭和電工建材株式会社

1 下地処理

- 下地面の突起物、レイトンス、硬化不良部分、塵埃、油分、汚れなどは、ブラシ、サンダー等で除去し、水洗い等で適切に処理してください。
- 下地のクラックや著しい欠損や不陸がある場合は、塗り付け前に処理してください。
- 塗り付け箇所は、ハイモルエマルジョン5倍液にて、シーラー処理を必ず行ってください。

2 混練

ハイモルスーパー#10



1袋(25kg)

清水



約7ℓ

ハイモルエマルジョン



2kg

モルタルミキサー、ハンドミキサーにてよく混練してください。(可使時間は約1時間です)
※ハイモルエマルジョンを必ず混入してください。

3 塗り付け

- シーラー処理を施した下地表面が乾燥後に、鍍圧をかけて0.5～1mm程度でガリッと下こすりを実施後、所定の厚さに塗り付けてください。
- ※1日のコテ作業での塗厚は2mm以下としてください。

4 養生

- 仕上材施工までの養生期間は10日(冬期14日)以上としてください。また、通風や日射による早期乾燥を防止するため、必要に応じてシート養生、散水養生を行ってください。

試験項目		試験結果	品質基準(JIS A 6916) 【セメント系下地調整塗材1種】 C-1
軟度変化 %		-7.6	±20 以下
耐ひび割れ性		ひび割れ発生なし	ひび割れがないこと
耐衝撃性		ひび割れ及びはがれなし	ひび割れ及びはがれがないこと
付着強さ N/mm ² [kgf/cm ²]	標準養生時	2.4 [24.5]	0.7 [7.1] 以上
	低温養生時	1.1 [11.2]	0.5 [5.1] 以上
吸水量 g		0.9	2 以下
耐久性	外観	割れ、膨れ及びはがれなし	割れ、膨れ及びはがれがないこと
	付着強さ N/mm ² [kgf/cm ²]	2.1 [21.4]	0.7 [7.1] 以上

試験場所:(財)建材試験センター
カタログに記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。

注意事項

〈施工上の注意〉

- 気温が5℃以下の時は施工を中止するか、適切な保温、採暖を行ってください。
- 施工中及び施工後、硬化前に降雨、降雪の恐れのある場合は施工を中止してください。
- 現場にて砂、セメント等を追加混入することは絶対に避けてください。
- セメント製品に特有の現象である白華(エフロ)が発生することがありますが、品質には異常ありません。

〈使用上の注意〉

- 取扱い時は、必ず保護具(保護手袋、保護眼鏡、マスク等)を着用してください。
- 取扱いは換気の良い場所にて行ってください。
- 取扱い後はうがい及び手洗いを充分に行ってください。
- 取扱い後の器具類は早めに水洗いしてください。

〈応急処置〉

目に入った場合: 直ちに多量の水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。
皮膚に付着した場合: 直ちに水で良く洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
誤飲した場合: 大量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診断を受けてください。

〈保管上の注意〉

- 雨露のかからない湿気の少ないところに保管し、地面に直接放置しないでください。
- 購入された材料は、製造日から4か月以内に使用しきってください。

〈運送上の注意〉

- 袋の損傷による内容物の漏れが無い事を確認してください。
- 転倒、落下、損傷が無いように積み込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。
- 湿気、水濡れに注意してください。

〈廃棄上の注意〉

- 都道府県条例に基づき処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

〈漏出時の注意〉

- 飛散したものは掃除機で吸い取るか、スコップ、ほうき等で集め、袋などに回収してください。
- 排水は中和、希釈処理などにより、河川等に直接流出しないように対策をとってください。

このカタログの記載内容は2011年11月現在のもので、製品改良のためにことわりなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。
カタログに記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。安全上の注意事項の詳細については別途、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

昭和電工建材株式会社

■ 本社・建設資材営業部

〒221-0024
横浜市神奈川区恵比須町2-1
TEL (045) 444-1691
FAX (045) 444-1699
<http://www.sdk.co.jp/kenzai/>

■ 仙台営業所

〒983-0044

■ 名古屋営業所

〒460-0008

■ 大阪営業所

〒532-0011

■ 福岡営業所

〒812-0025

■ 横浜出荷センター

〒221-0863

■ 札幌出荷センター

〒003-0828

■ 東松山出荷センター

〒355-0076

■ 千葉出荷センター

〒274-0081

仙台市宮城野区宮千代3-2-14

名古屋市中区栄2-9-26

大阪市淀川区西中島6-5-3

福岡市博多区店屋町5-22

横浜市神奈川区羽沢町字天屋83-1

札幌市白石区菊水元町8条3-651-12

東松山市下唐子1511-1

船橋市小野田町857

TEL (022) 236-7108

TEL (052) 218-8085

TEL (06) 6100-2202

TEL (092) 281-9881

TEL (045) 370-6830

TEL (011) 872-2671

TEL (0493) 27-0111

TEL (047) 457-3458

FAX (022) 283-0694

FAX (052) 202-1202

FAX (06) 6100-1232

FAX (092) 281-9505

FAX (045) 370-6832

FAX (011) 871-0882

FAX (0493) 25-1723

FAX (047) 457-2153