

プレミックス軽量モルタル

太平洋マイルドプレミックス

特長

- 1. 軽量で塗りやすく、作業性に優れています。**
普通モルタルに比べ軽量で作業が楽に行えるため非常に能率的です。
- 2. 付着性に優れています。**
骨材自体に弾力性がありますので、のろがけ効果を発揮し、確実な付着強さが得られます。
- 3. 薄塗りから厚塗りまででき躯体調整が楽に行えます。**
軽量でこて伸びがよいので薄塗りから厚塗りまで施工可能です。
- 4. モルタルの剥離、ひび割れ防止に優れています。**
普通モルタルに比べて剛性（ヤング率）が小さいのでモルタルの伸び能力が大了。したがって躯体コンクリートや上塗りモルタルの伸縮を吸収して、ひび割れを防止します。

品 種

品 種	用 途	荷 姿	1回の塗厚
太平洋マイルドプレミックス-Ⅱ(内・外部 厚塗用)	内外部用・タイル下地用	25kg/袋	5~10mm
太平洋マイルドプレミックス-Ⅲ(内・外部 薄塗用)	内外部薄塗用・タイル下地用	25kg/袋	2~7mm

標準配合

品 種	配 合		練り上がり量	標準施工面積
	粉 体	KSMエマルジョン7倍希釈液		
Ⅱ(内・外部 厚塗用)	25kg(1袋)	8.5~9.5ℓ	約21ℓ	10mm厚で約2.1㎡
Ⅲ(内・外部 薄塗用)	25kg(1袋)	7.5~8.5ℓ	約22ℓ	5mm厚で約4.4㎡

試験データ(一例)

項 目	単 位	太平洋マイルドプレミックス-Ⅱ	太平洋マイルドプレミックス-Ⅲ	
単位容積質量	kg/ℓ	1.59	1.51	
軟度変化	%	5.0	3.0	
曲げ強さ	材齢7日	N/mm ²	3.3	3.6
	材齢28日	N/mm ²	4.6	5.2
圧縮強さ	材齢7日	N/mm ²	18.2	17.9
	材齢28日	N/mm ²	22.5	21.3
接着強さ	材齢7日	N/mm ²	1.4	1.5
	材齢28日	N/mm ²	1.8	1.9

※ 上記試験結果は、試験室内でのものであり製品の性能を保証するものではありません。

施工手順

■ 下地処理

- ① 下地コンクリート面のレイトンス・ちり・ほこり・油類をワイヤーブラシ・刷毛等で清掃してください。
- ② 激しい不陸がある場合は、あらかじめ調整を行ってください。
- ③ 下地面の清掃が終了後、「KSMエマルジョン」の5倍希釈液を塗布し、下地の吸水調整を行ってください。

■ 混練

- ① マイルドプレミックス1袋(25kg)を「KSMエマルジョン」7倍希釈液で練り混ぜてください。
- ② モルタルミキサー・ハンドミキサーなどで十分に練り混ぜてください。

■ 塗り付け

- ① こて圧を加え1~3mm厚程度のごき塗りをを行い、追かけて上塗りをを行い所定の厚みに塗り付けてください。
- ② 塗り付け後の水の引き具合を見て、こてで平たんに仕上げてください。
- ③ モルタルの硬化後、水湿しをして7日以上養生してください。

施工上の注意

- モルタルの練り置きは60分以内とし、早めに施工してください。
- 製品性能維持のため、他の材料との混合は避けてください。
- 気温が3℃以下になった場合は、作業を中止してください。
- 直射日光や強い風通しは避けるよう養生してください。

安全上の注意



注意

〈輸送上の注意〉

粉塵のたたない方法で輸送し、破袋・損傷・容器からの漏れ・荷崩れ等の防止を確実に行ってください。

〈破棄上の注意〉

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき処理を行ってください。廃棄物の処理やミキサー等の洗浄水の排水等は、水質汚濁防止法等の関連諸法令に適合するように十分注意してください。

〈漏出時の措置〉

飛散した粉末は掃除機等で吸い取って回収してください。床面等に付着したものは水道水で洗浄し、濃厚な洗浄水が河川等に流失しないように中和処理してから排水を行ってください。

〈取り扱い上の注意〉

ご使用は換気の良い場所で行い、必要に応じて保護眼鏡・防塵マスク・保護手袋等をご使用ください。ご使用の器具類は、直ちに水洗いしてください。

〈応急措置〉

●目に入った場合

速やかに、清潔な水で十分洗眼した後、医療処置を受けてください。

●皮膚に付着した場合

速やかに、水で洗い流し、必要に応じて医療処置を受けてください。

●吸引した場合

速やかに、新鮮な空気のある場所に移し、水または温水でうがいをさせ、医療処置を受けてください。

●飲み込んだ場合

誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませ吐き出した後、医療処置を受けてください。

〈保管上の注意〉

製品は3ヶ月以内に使用してください。保管は雨露のかからない湿気の少ない場所にパレット等を敷き、床面より離して保管してください。

※詳しくは、MSDS（製品安全データシート）をご参照ください。

※本製品は石綿を含んでおりません。

太平洋マテリアル株式会社

営業本部 建築資材営業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-15 ネオカワイビル8階 ☎03-3278-5318
URL <http://www.taicheiyo-m.co.jp>

北海道支店	〒060-0004 北海道札幌市中央区北四条西5-1-4 三井生命札幌共同ビル	☎011-221-5855
東北支店	〒980-6020 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル	☎022-221-4511
東京支店	〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-15 ネオカワイビル4階	☎03-3278-5330
北陸支店	〒920-0031 石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル	☎076-234-1670
中部支店	〒453-0801 愛知県名古屋市中村区大曽3-1-18 名古屋KSビル	☎052-452-7141
関西支店	〒530-8618 大阪府大阪市北区中之島2-2-2 ニチメンビルディング	☎06-6228-6660
中国支店	〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-23 三井生命広島駅前ビル	☎082-261-7191
四国支店	〒760-0050 香川県高松市鳥井町7-15 セントラルビル	☎087-833-5758
九州支店	〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-2-31 第2サンビル	☎092-781-5331

販売店

製品改良のためにことわりなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。