

安定液工法 推進工事に用 増粘剤

CMC TD-1

1. はじめに

CMC TD-1はセルローズ(パルプ)を主体とする増粘剤で、その数多くの優れた性質により基礎工事における泥水安定液及び推進工事における滑剤の増粘剤として使用されています。

2. 性 状

外 観	灰白色状粉末
粘度(1%)	500~1,000(CPS)
P H	8.5~10.0
水 分	10%以下

3. 使用方法

- ・練り水には、清水(水道水など)を御使用下さい。
- ・攪拌しながら、少量ずつ投入して下さい。
- ・海水等、イオンの影響がある場合は、分散剤等を併用して下さい。

4. 配 合 例

品 名	清水1m ³ 当たり
ベントナイトTB-300	50.0kg
CMC TD-1	0.5kg
ファンネル粘性	27~30秒

5. 荷 姿

紙袋詰(20kg入り) クラフト3層 ポリ1層

取扱上の注意

- ① 工事関係者以外は取り扱わないで下さい。
- ② 調合はカタログに従って行って下さい。
- ③ 指定した材料以外のものとの混合はしないで下さい。
- ④ 高温、多湿とならない一定の場所に保管して下さい。
- ⑤ 水ぬれしないよう保管して下さい。
- ⑥ 眼に入った場合は、大量の水で少なくとも15分以上洗浄し、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ⑦ 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ⑧ この物質及び容器を廃棄する場合は、産業廃棄物処理専門業者に委託して下さい。

営 業 種 目

- ベントナイト各種(国内産及び輸入品)
- 珪酸ソーダー各種
- 普通セメント及び特殊セメント各種
- 注 入 薬 剤 各 種
- 地盤改良材及び固化材各種
- 凝 集 剤 各 種
- セメント混合材及び混和材各種
- シールド用裏込材及び注入プラント
- 泥水用調整剤各種
- 工 業 薬 品 各 種
- 推進用滑剤(スベール・クリーンFD)
- 試 験 機 器 各 種

特殊土木資材センター



株式会社 立花マテリアル

大 阪 支 店	〒561-0857	大阪府豊中市服部寿町5丁目157番地の1 電話 06-6865-1601 FAX 06-6865-1613
東 京 支 店	〒121-0064	東京都足立区保木岡1丁目6番15号 電話 03-3885-7800 FAX 03-3885-7355
福 岡 営 業 所	〒816-0097	福岡市博多区半道橋2丁目7番42号 電話 092-472-0245 FAX 092-472-0814
仙 台 営 業 所	〒983-0001	宮城県仙台市宮城野区港4丁目6番1号 電話 022-786-2861 FAX 022-786-2865
広 島 出 張 所	〒739-0132	東広島市八本松町大字正力1200番1 電話 0824-28-8707 FAX 0824-28-7740
横 浜 出 張 所	〒224-0032	横浜市都筑区茅ヶ崎中央42-21 第2佐藤ビル301号 電話 045-949-0515 FAX 045-949-0516