

JIS A 5557

JAIA F★★★★

JAIA 4VOC基準適合

Q-CAT Q-CAT型式認定品 C1型

タイル張り用弾力性接着剤 フレックススーパー

内外装用タイルの張り付け施工用として開発された一液反応形の变成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。セメント目地不要工法としてもご使用頂けます。



变成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤

化学反応形無溶剤タイプ

指定可燃物 可燃性固体類

容量	包装形態	梱包単位
2kg	フィルムパック	9

用途

適用箇所	適用下地	適用仕上げ材
屋内及び屋外の壁面	内装 モルタル、珪酸カルシウムボードなどのボード類	乾式二丁掛けタイル以下
	外装 コンクリート、モルタル、サイディングボードなどのボード類	

注) 空気の対流が少ない箇所で使用すると臭が残る可能性があります。使用に際しては当社営業にお問い合わせ下さい。

色 ※ここに示した色見本は現物と多少異なります。



標準使用量 (スレート下地の場合)

2.0~2.5kg/m ²
0.4~0.5m ² /kg
0.8~1.0m ² /2kg

性質

外 観	パテ状	
主 成 分	变成シリコーン・エポキシ樹脂	
張 付 け 可 能 時 間	5°C	120分以内
	23°C	90分以内
	35°C	60分以内
硬 化 時 間 (目地詰め可能時間)	5°C	3日
	23°C	1日
	35°C	1日

使用方法

【下地の確認】

- モルタル下地の場合
下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間（冬期は4週間）以上養生し、よく乾燥していることを確認します。
- ボード類下地の場合
タワミのない厚手の合板またはボード類を使用し、目違いや目地あきのない下地とします。

【下地の調整及び清掃】

1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材で平滑にします。
2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材で平滑に仕上げます。
3. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。


【墨出し】

1. 割り付け図面に従い墨出しを行います。

【接着剤の塗布】

1. 接着剤を平ゴテを用いて、下地に押し付けるよう均一（5~7mm厚）に塗布します。
- チェック：1回の塗布面積は張付け可能時間内に仕上げ材を張り終えることのできる面積として下さい。

2. 接着剤を塗布した後、クシ目ゴテ（右図）を用いて均一にクシ目をたてます。



- チェック：厚塗り、薄塗り、塗布むらなどは接着不良の原因となりますので注意して下さい。

3. セメント目地不要工法で施工する場合は、平ゴテでクシ目をならし均一な接着層にします。

チェック：事前に試験張りを行ない、有効接着面積を確認して下さい。有効接着面積が70%以下の場合は7mm角のクシ目ゴテを使用し、使用量を増やして下さい。


【仕上材の張り付け】

1. クシ目を立てた後すぐに仕上材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。

チェック：張付け可能時間は環境により異なります。

フレックススーパー

- 仕上材は揉み込むようにして張り、仕上材裏面全体に接着剤がなじむようにビブラートなどで十分に圧着します。
- 約2㎡ごとに仕上材を1枚剥がし、仕上材裏面に接着剤が70%以上附着している事を確認します。



- チェック：・仕上材表面に付着した接着剤は硬化する前にシンナーなどを含ませた布で拭き取って下さい。
・目地直しは接着剤が硬化する前に行ってください。

【養生】

- 施工完了後、接着剤を硬化させるために夏期は1日以上、冬期は3日以上外力が加わらないように養生します。

【目地詰め】

- 目地詰めを行う前に仕上材のズレがなく又、接着剤が硬化している事を確認します。
- 目地用ゴムゴテを用いて、目地部に目地材が完全に充てんされるように塗り込みます。



- チェック：伸縮目地部や設備機器との取り合い部には弾性目地を充てんしますので、セメント系目地材を塗り込まないで下さい。
- 仕上材表面に残った目地材はゴムゴテを用いて拭き取った後、湿したスポンジで拭き取ります。
 - 目地材が乾燥した後、乾いた布で拭き取り、仕上げます。

【端部の処理】

- 伸縮目地部や設備機器との取り合い部には、弾性目地を設けます。
- チェック：弾性目地が硬化するまでは、ホコリやゴミなどが付着しないようにして下さい。



取り扱い上の注意事項

フレックススーパーを使用する前に以下の項目に注意して下さい。

- 空気の対流が少ない箇所で使用すると臭気が残る可能性があります。使用に際しては当社営業にお問い合わせ下さい。
- 接着用途以外に、絶対に使用しないで下さい。
- 品種の異なる接着剤と混合しないで下さい。
- 5～35℃の環境で使用・保管して下さい。
- 取扱い場所及び作業場所は換気頻度を多く行って下さい。（施工中は窓を開け、施工後も日中は4～5日間、常に窓を開ける）
- 可燃性があります。使用時・取扱い場所では火気に注意して下さい。
- 保管・使用時は「消防法」などに従って下さい。
- 接着剤は皮フに触れたり蒸気を吸入すると、健康障害や皮フ障害（カブレ）などを起すことがあります。使用時は保護具を着用して下さい。
- 開封した接着剤は、できるだけ早く使い切ってください。
- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 使用後や休憩前には、手洗いやウガイを行ってください。
- 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 皮フや衣服に付いた時は洗い落として下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
- 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
- ご不明な点は当社営業担当にお問い合わせ頂くか、製品安全データシート（MSDS）またはカタログをご参照下さい。
- フレックススーパーをご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

■ 警告及び注意



●掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。
●本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされませうお薦めします。

株式会社 **タイルメント** 本社営業本部 / 〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-58 TEL: 052-412-7321 FAX: 052-419-1005

東京支店 TEL: 03-3616-2201 FAX: 03-3616-3711	名古屋支店 TEL: 052-411-3511 FAX: 052-411-3516	仙台営業所 TEL: 022-262-5751 FAX: 022-262-5753	広島営業所 TEL: 082-231-1200 FAX: 082-231-7666	北陸出張所 TEL: 076-237-7480 FAX: 076-237-6478	大垣工場 TEL: 0584-89-2225 FAX: 0584-89-2090
大阪支店 TEL: 06-6386-6141 FAX: 06-6386-6146	札幌営業所 TEL: 011-717-5216 FAX: 011-717-5217	横浜営業所 TEL: 045-242-7441 FAX: 045-242-8136	福岡営業所 TEL: 092-451-6503 FAX: 092-481-0621		技術開発センター FAX: 0584-87-0010

タイルメント ホームページアドレス <http://www.tilement.co.jp>

関連企業
◆株式会社イイズカ・タイルメント ◆TILEMENT (THAILAND) CORPORATION, LTD.

1004Mac08