

IMG滑材 V型

IMG・V型の特長

○減摩効果が優れている

IMG・V型は高粘性ベントナイトと高吸水性ポリマーの複合型滑材で、幅広い土質に対応しています。

○取り扱いが簡単

練上り 200 ℓ 当りの使用量が 3 kg (1 袋) であり、水と混合するだけで使用できるため取り扱いが簡単です。

○希釈が少ない

IMG滑材V型は疎水性高粘度を呈し、地下水による希釈が少なく長期間安定した性状を保ちます。

また、鉄分等を含む地下水層でも効果が持続します。

○安全性が高い

IMG滑材V型は、有害物を含まず産業廃棄物の規制基準および排水基準をクリアしています。

IMG・V型の使用方法

○滑材 200 ℓ を作るには、グラウトミキサーに水を 198 ℓ 入れ、IMG滑材 1 袋 (3 kg) を投入し攪拌します。

○約 10 分間攪拌すればできあがります。

IMG・V型の性状

外 観	灰 色 粉 末
比 重	1.5
荷 姿	15kg 箱入 (3kg×5袋)

滑材配合表

IMG・V型	1袋 (3kg)
水	198 ℓ
練上り	200 ℓ

株式会社 とがわ 商 事

土木資材事業本部

千葉県我孫子市白山 1-7-7-103

TEL. 04-7179-8081

FAX. 04-7179-8082

