

YN plaster

および 関連製品

- B-YN plaster
- A-YN plaster
- B ドライ
- K-YN plaster
- ユートップ
- C-トップ
- ケンコート
- ケンコートα
- ケンコート・ファブリ
- SL plaster
- SL plaster SK
- GLボンド




YOSHINO

安全で快適な住空間を創る **吉野石膏**

YNプラスター および関連製品

分類	下塗用 現場調合 せっこうプラスター		下塗用 既調合 せっこうプラスター
			
	JIS A 6904 20kg入/クラフト紙袋	JIS A 6904 20kg入/クラフト紙袋	JIS A 6904 20kg入/クラフト紙袋
品名	B-YNプラスター	A-YNプラスター	B ドライ
適用下地	せっこうラスボード	せっこうラスボード コンクリート	せっこうラスボード
標準塗厚 (mm)	8	8	8
使用量 (kg/m ²)	3.7 (砂配合 YN 1:2 砂)	4.1 (砂配合 YN 1:2 砂)	7.0
特長	ラスアンドプラスター工法用のプラスターです。せっこうの特性がそのまま活かされ、収縮・亀裂のない耐火性に優れた壁体をつくれます。	高強度α型せっこうを主材としたプラスターです。セメントモルタルに替わる高強度・高硬質であり、収縮・亀裂のない内装下地材です。	B-YNプラスターにあらかじめ軽量骨材をプレミックスしたせっこうラスボード下地用のプラスターです。砂が不要で硬化時間の変動が少なくなっています。

分類	下塗用 既調合 せっこうプラスター		
			
	JIS A 6904 20kg入/クラフト紙袋	JIS A 6904 20kg入/クラフト紙袋	JIS A 6904 20kg入/クラフト紙袋
品名	K-YNプラスター	ユートップ	C-トップ
適用下地	せっこうボード・普通コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・発泡スチレン板など		
標準塗厚 (mm)	10 (5~15)	5 (3~8)	5 (3~8)
使用量 (kg/m ²)	12.5 (15mm厚)	4.0 (5mm厚)	7.0 (5mm厚)
特長	5mmから15mmの厚塗まで可能な、高品位軽量骨材(パーミキュライト)を配合したプラスターです。	薄塗施工が可能なプレミックスタイプのプラスターです。下地に対して接着力が良好であり、改修・補修工事にも最適です。	高強度型の薄塗施工が可能なプレミックスタイプのプラスターです。高強度α型せっこうを主材としており、公共施設の腰壁部分など、強度の要求される部位にも対応できます。

分類	上塗り既調合 せっこうプaster		
			
	JIS A 6904 10kg入/クラフト紙袋	JIS A 6904 8kg入/クラフト紙袋	8kg入/クラフト紙袋
品名	ケンコート	ケンコートα	ケンコート・ファブリ
適用下地	せっこうボード・各種プaster		
標準塗厚 (mm)	3 (3~5)	3 (3~5)	1 (1~2)
使用量 (kg/m ²)	2.4 (3mm厚)	2.4 (3mm厚)	0.8 (1mm厚)
特長	珪藻土をプレミックスした仕上のプasterです。「シックハウス症候群」の原因となるホルムアルデヒドを吸収分解する機能と調湿機能を兼ね備えており、新築からリフォームまで幅広く対応できます。	ケンコートの機能をそのままに天然の吸水調整材をプレミックスして施工性をアップさせた仕上げ用せっこうプasterです。	ケンコートの機能を併せ持った乾燥硬化形の仕上げ材で1~2mmの薄塗りが可能で新築にはもちろんリフォームにも最適です。

分類	せっこう系 セルフレベリング材	直張り用接着材	
			
	JASS 15M-103 25kg入/クラフト紙袋	JASS 15M-103 25kg入/クラフト紙袋	20kg入/クラフト紙袋
品名	SLプaster	SLプaster SK	GLボンド
適用下地	RC・SRC・PC板・ALC板・合板		コンクリート・発泡ウレタン
標準塗厚 (mm)	15 (5~35)	5 (2~50)	仕上厚 25
使用量 (kg/m ²)	22.7 (15mm厚)	7.1 (5mm厚)	4.5
特長	不陸・粗面床下地を平滑に仕上げるプレミックスのセルフレベリング材です。不陸調整から準耐火構造の界床まで様々な用途に対応できます。	SLプasterの流動性をさらに高めた薄塗も可能なセルフレベリング材です。高い精度で高強度の床下地が得られます。	コンクリート躯体等の不陸直しに付送りなどの下地調整や下地組みを必要とせず、直接せっこうボードを張りつけるGL工法用のせっこう系接着材です。

下地の種類と塗厚によるY/N7プラス7-の選択

下地の種類	塗厚	3~5mm	10mm前後	20mm前後
ニューラスボード	—	—	B-YN A-YN Bドライ	—
タイガーボード	—	—	K-YN	—
※1 普通コンクリート	ユートップ Cトップ	—	A-YN K-YN	A-YN K-YN
※1 コンクリートブロック				
※1 ALC板				
※1 発泡スチレン板	—	—	—	—

※1. 施工される前に接着増強剤としてスーパータックAまたはスーパータックRを塗布してください。

関連資材



<4製品>
①幅 35mm×長さ 90m (16巻/ケース)
②幅 50mm×長さ 153m (12巻/ケース)
③幅 50mm×長さ 90m (12巻/ケース)
④幅 150mm×長さ 23m (15巻/ケース)



<3製品>
幅 35mm×長さ 90m (24巻/ケース)
幅 50mm×長さ 90m (24巻/ケース)
幅 50mm×長さ 153m (12巻/ケース)
※3製品取り揃えております。

品名	タイガー Gファイバーテープ	タイガー Gファイバーテープ N
用途	縦目部のクラック防止	
特長	網状テープで粘着剤が付いていますから、直接そのまま縦目部に貼り付け、直ちにプラスター塗りができます。	

関連資材

					
18kg缶入り	18kg缶入り/3kgポリ容器入り	18kg缶入り	4kgポリ容器入り/ 4本入り段ボール	クラフト紙袋 (ポリ袋10kgとポリ容器1.7kg)	
品名	スーパータックA	スーパータックR	スーパーアドブレンドG	タイガーアクシャット	
用途	左官工事下地用 塗布型接着増強剤	左官工事下地用 塗布型接着増強剤	ポリマーセメント 作製用の混和剤	水性アク止め剤 ・下地からのアク止め ・ビニルクロス直接 施工の専用シーラー	内装用不陸調整材 ・異種下地の縦目部 クラック防止 ・全面下地調整 ・凹み補修
特長	左官工事の下地処理剤として接着増強、吸水調整、SLプラスター下地の気泡発生防止効果があります。	超微粒子のアクリル樹脂を配合しているため、下地への浸透力が高く、強い接着力を発揮します。	構造用合板・テラゾー等にSLプラスターを施工する際に使用するポリマーセメントに配合します。	下地に付着した汚れに塗付することでアク浮きを防止します。	カーボン繊維を配合しており、縦目部のクラック防止に最適です。タイガーボードやせっこうプラスター、モルタル、ビニルクロス、合板等に接着します。

※関連資材の使用方法や注意事項などに関しては、各詳細カタログをご参照ください。

- アスベストについて——現在、当社製品にはアスベストは一切使用しておりません。
- ホルムアルデヒドについて——当社のせっこうボード・せっこうプラスター・パテ及びボンド類は、ホルムアルデヒド発散建材を定める告示による規制対象外となっております、使用面積の制限はありません。
- クロロピリホスについて——当社製品は、クロロピリホスを一切使用しておりません。
- カビの発生について——せっこうボード類は施工当初、施工後にかかわらず、湿度が高くなった場合にはカビが発生する恐れがありますので、換気または除湿を十分に行い湿度を低く保つように努めてください。

ISO 登録

ISO 9001 技術本部・技術研究所・エンジニアリング部・知的財産部
 [工場] 東京・草加・千葉第一・千葉第二・千葉第三・三河・今治・北九州
 北海道吉野・日東石膏ボード・小名浜吉野・新潟吉野・ジブテック (秋田・小名浜・高砂)
 ISO 14001 [工場] 三河・今治・北九州・日東石膏ボード



安全で快適な住空間を創る
YOSHINO
 吉野石膏株式会社

本社 〒100-0005
 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル
 ホームページ (URL) <http://www.yoshino-gypsum.com/>

札幌支店 ☎011(221)6465
 仙台支店 022(262)4421
 新潟支店 025(245)7681
 北関東支店 048(643)6151
 東京支店 03(3216)1717
 横浜支店 045(651)3541
 名古屋支店 052(223)2661
 大阪支店 06(6449)1000
 広島支店 082(248)0494
 福岡支店 092(451)5315
 DDセンター 03(3284)1181

旭川営業所 ☎0166(47)3680
 青森営業所 017(777)0261
 盛岡営業所 019(624)0877
 郡山営業所 024(934)9310
 金沢営業所 076(233)5275
 宇都宮営業所 028(643)6066
 高崎営業所 027(321)6163
 千葉営業所 043(246)7011
 柏営業所 04(7144)1611
 立川営業所 042(528)0581
 長野営業所 026(228)3091

相模原営業所 ☎042(752)1951
 静岡営業所 054(253)5101
 堺営業所 072(232)0662
 神戸営業所 078(302)3062
 高松営業所 087(834)2001
 岡山営業所 086(226)4500
 松江営業所 0852(37)1646
 北九州営業所 093(521)5018
 鹿児島営業所 099(225)1015

●詳細についてのお問い合わせは セラミック営業部 ☎03(3216)2670 FAX 03(3216)2677 <P-24>14.4.A.19.SHO